



IMPRESSION COLOR'ONIP "0"



Fiche technique n°15 - version novembre 2017

Impression opacifiante colorée

Intérieur

DESTINATION

Impression opacifiante spécialement adaptée aux finitions oranges afin d'apporter une opacité optimale. Cette impression, utilisée pour tous travaux d'intérieur, est applicable sur enduit de plâtre lissé, enduit à l'eau, plaques de plâtre, anciennes peintures mates adhérentes.

PROPRIETES

- Permet d'optimiser l'opacité des finitions orange
- Absence d'odeur
- Excellent pouvoir opacifiant
- Facilité d'application
- Blocage des fonds avant finition

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	12 m ² /L
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher : 1 heure Délai de recouvrement : 8 heures
Brillant spéculaire :	
Liant :	résine alkyde en émulsion et acrylique
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 4a/7b2 Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/g) : 30g/l (2010)
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	A+
Aspect du film :	Ce produit contient au maximum 30 g/l COV mat
Aspect en pot :	onctueux
Masse volumique à 20°C :	1,44 g/cm ³ +/- 0,05
Extrait sec en poids :	62 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique :	45 % +/- 2%
Conditionnement :	1 L et 4 L
Teintes :	orange
Conservation :	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel



IMPRESSION COLOR'ONIP "O"

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées)	IMPRESSION COLOR'ONIP "O" (1 couche pure ou diluée selon support)	Peinture intérieure phase aqueuse de couleur orange
Supports revêtus par des anciennes peintures		

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils courts 10 mm Microfibres (type Microstar 10 - Rotaplast) : aspect lisse
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé (type Aquastar 13 - Rotaplast) : aspect pommelé



Nettoyage des outils : eau



HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

