

Version 122015

Classification AFNOR :

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 6b
CD N° 32099000

ÉPOXYSOL 2000

Finition bicomposante en phase aqueuse à base de résines époxydiques spécialement étudiée pour les sols.

Finition en intérieur sans odeur pour sols exigeant une résistance à un trafic moyen, aux produits chimiques, sur supports imprimés avec **PRIMEPOX VP**.

PERFORMANCES

- Haute résistance chimique
- Dureté remarquable
- Bonne résistance à l'abrasion

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Satiné
COLORIS	:	Nuancier SOL et RAL
		Possibilité d'antidérapant en saupoudrage de Silice NE03 (1,2kg/m ²)
VISCOSITE	:	du mélange coupe ISO N°6 90 +/- 5 s
MASSE VOLUMIQUE	:	du mélange 1,35 +/- 0.02 g/cm ³ pour le blanc
EXTRAIT SEC du blanc	:	du mélange en poids : 60% +/- 1%
		en volume : 48% +/- 1%
SECHAGE	:	Au toucher 3 h
		Recouvrable 24 h
		au delà de 48h, un ponçage de la surface est nécessaire
		Mise en service piétons 24h - roulage 72h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 140 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 90 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
12 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1L - 4 L- 15 L prédosé**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

T SVP

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

Appliquer l'**ÉPOXYSOL 2000** sur des surfaces traitées avec le **PRIMAIRE ÉPOXYSOL 2000** ou **PRIMEPOX VP**.

Mélanger les 2 composants soit en poids : **100 parties base ÉPOXYSOL (A)**
20 parties durcisseur (B)

Délai de mûrissement avant l'emploi 10 min

DUREE D'UTILISATION du mélange 1h30 à 20°C

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 2 couches

A la Brosse, rouleau Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel **EAU**

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
Rouleau : Poils courts 14 mm Polyamide texturé
Type ROTANYL 14 (ROTAPLAST)
Poils courts Polyamide texturé tissé 13 mm
Type TEXTURE COURT 201218 (OCAI).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
- CRAINT LE GEL -

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

T SVP

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com