



# LAQUE FRANÇAISE ANTIROUILLE

Fiche Technique n° 15 – Version Avr. 2018

Finition alkyde mono-composante  
antirouille

ext

## DESTINATION

Laque de finition pour extérieur à base de résines alkydes modifiées spécialement étudiée pour le système à haut brillant renforcée au phosphate de zinc.

Finition utilisable sur tous supports préalablement revêtus du **PRIMAIRE POLYFOND PLUS** ou sur des revêtements compatibles et adhérents.

## PROPRIETES

- Brillant élevé
- Non-jaunissante
- Très bonne tenue à l'extérieur
- Excellent compromis dureté – souplesse

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

**Rendement théorique**

10m<sup>2</sup>/L pour 40µm secs

**Séchage (20°C et 65% humidité relative)**

Hors poussière : 1h  
AU toucher : 4h  
Dur : 6h  
Recouvrable : 24h

**Classification AFNOR (NF T 36.005) :**

Famille I Classe 4a

**Classification C.O.V (directive 2004/42/EC)**

Cat. A/i: 500 g/L – (2010)  
Ce produit contient au maximum 500 g/L COV  
1263

**ONU N°**

32089091

**CODE DOUANIER**

**Aspect du film**

Brillant ou Satiné

**Viscosité**

Coupe AFNOR N°6 : 220 +/-20sec

**Masse volumique à 20°C**

1,15 g/cm<sup>3</sup> +/- 0,02

**Extrait sec en poids**

65% +/- 1%

**Extrait sec en volumétrie**

48% +/- 1%

**Emballages**

1L – 3L – 10L



Toutes teintes

**Conservation en emballage d'origine non ouvert**

24 mois à l'abri du gel et de la chaleur

**MISE EN OEUVRE****Préparation des fonds**

Les supports doivent être sains, secs et préparés, conformes aux DTU en vigueur en respectant les règles de l'art

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre.

**Application et Préparation :**

S'applique en 2 couches sur supports imprimés au **PRIMAIRE POLYFOND PLUS**.

**Matériel d'application**

Sans dilution

A la brosse : Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R – 515R – 88R (OCAI)

Au rouleau : Poils courts pure laine 4mm Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST)

Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 (OCAI)

Poils ras Polyamide tissé soudé 6mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI)

Au pistolet pneumatique (Dilution 10-15% **DILUANT UNIVERSEL**)

Au pistolet sans air, type Airlessco buse de 015" (Dilution 8% **DILUANT UNIVERSEL**)

**Nettoyage des outils : DILUANT UNIVERSEL****HYGIENE & SECURITE**

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.onip.com>

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu du revêtement M1 sur support M0.

**Important :** Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota :** La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**ONIP INDUSTRIE**

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -  
94270 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : infotech@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038



Usines de production certifiées ISO 9001/2008