

Version 122015

Classification AFNOR

:

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 7b1
CD N° 32082090

AXONIP

Primaire-finition monocomposant antidérapant à base de résines acryliques modifiées.

Peinture de signalisation et de traçage au sol (marquage routier, parking extérieur, terrains de sport...) utilisables sur asphalte, bitume et assimilés, bétons ou anciens revêtements adhérents et compatibles.

PERFORMANCES

- Séchage rapide : 2h entre les 2 couches et circulaire 2h après
- Bonne résistance à l'abrasion
- Revêtement antidérapant
- Bonne résistance chimique aux bases et aux acides

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Mat
COLORIS	:	Blanc, jaune, noir, rouge, bleu et teintes RAL
VISCOSITE	:	coupe ISO N°6 90 +/- 5s
MASSE VOLUMIQUE	:	du blanc 1.55 +/- 0.02 g/cm ³
EXTRAIT SEC du blanc :		en poids : 76,5% +/- 1%
		en volume : 49% +/- 1%

SECHAGE	:	Recouvrable	2 h
		Circulaire	2 h

Ce produit n'est pas concerné par la directive COV 2004/42/CE.

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
8 m²/ L

CONDITIONNEMENT **4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Application en direct sur fonds propres, secs et bien dégraissés

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)

Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur)

T SVP

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08

Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 1 à 2 couches

A la brosse et rouleau	Dilution 5 à 10 %	DILUANT UNIVERSEL
Au pistolet sans air	Dilution 20 à 25 %	DILUANT UNIVERSEL
Nettoyage du matériel		DILUANT UNIVERSEL

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse :</i>	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau :</i>	Poils courts 12 mm Polyamide tissé Type GOLDFADEN (ROTAPLAST) Poils courts Polyamide texturé tissé 13 mm Type TEXTURE COURT 201218 (OCAI). Poils long Polyamide texturé tissé 18 mm Type TEXTURE LONG 201118 (OCAI).
<i>Pistolet :</i>	Pistolet sans air buse de 017" à 023"

CONSERVATION 36 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

T SVP

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.