



# NEVETOP SATIN BOISERIES



Fiche technique n°106 - version novembre 2017

**Peinture satinée microporeuse pour bois et matériaux dérivés à base de résine glycéro**

**Intérieur**

## DESTINATION

Finition satinée des systèmes micro-poreux Onip pour boiseries intérieures.  
Pour travaux neufs et rénovation de finition courante (type B) et élémentaire (type C).

## PROPRIETES

- Excellent garnissant y compris sur les arêtes
- Microporosité élevée
- Souplesse adaptée aux contraintes du bois
- Excellente opacité

## CARACTERISTIQUES

<b>Rendement superficiel théorique :</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
<b>Séchage (20°C et 65% humidité relative) :</b>	Sec au toucher : 4 heures Délai de recouvrement : 24 heures
<b>Brillant spéculaire :</b>	15-20 % sous 60°
<b>Liant :</b>	résine alkyde
<b>Classification AFNOR (NF T 36-005) :</b>	NF T 36.005 Famille I - Classe 4a
<b>Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :</b>	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/d) : 300g/l (2010) Ce produit contient au maximum 300 g/l COV
<b>Aspect du film :</b>	satin
<b>Aspect en pot :</b>	onctueux
<b>Masse volumique à 20°C :</b>	1,50 g/cm <sup>3</sup> +/- 0,05
<b>Extrait sec en poids :</b>	79 % +/- 2%
<b>Extrait sec volumétrique :</b>	59,5 % +/- 2%
<b>Point Eclair :</b>	40°C
<b>Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011)</b>	A+
<b>Conditionnement :</b>	Blanc (4L et 15L)
<b>Teintes :</b>	non concerné
<b>Conservation :</b>	24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur



# NEVETOP SATIN BOISERIES

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Pour le bois, humidité relative < 12% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	PREPARATION	SYSTEME
Bois tanniques neufs (chêne, châtaignier)	Décoloration à l'acide oxalique ou à l'eau oxygénée.	<b>MICRONIP SB</b> (1 couche) + <b>NEVETOP SATIN BOISERIES</b> (2 couches)
Bois résineux (pin, épicéa, mélèze)	Grattage, nettoyage au solvant aromatique	
Bois tropicaux (iroko, doussié, red cédar)		
Bois anciens	Elimination des parties non adhérentes, décapage éventuel, traitement éventuel au Xulonip	

Se reporter à la fiche technique de l'impression correspondante

### Matériel d'application :

- à la brosse glycéro
- au rouleau poils courts 12 mm Polyamide (type Rotagold – Rotaplast)
- au pistolet pneumatique ou airless (buse 0,015" à 0,017")



Nettoyage des outils : white spirit



## HYGIENE ET SECURITE

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

**Nota** : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

### PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 – Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

