



ONIP TALOCHE

RPE

Fiche technique n°84 - version septembre 2018

**Revêtement de peinture épais à base de
résine acrylique**

Extérieur

DESTINATION

Revêtement décoratif de classe D3 pour travaux neufs et de rénovation,

PROPRIETES

- Masque le faïençage du support
- Bon pouvoir garnissant
- Bonne résistance à l'encrassement
- Finition à fort relief
- Bonne résistance aux intempéries
- Facilité d'application

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	2,8 à 3 kg/m ²	
Séchage (20°C et 65% humidité relative) :	Sec au toucher :	4 heures
Liant :	résine acrylique modifiée	
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille I - Classe 2b	
Classification AFNOR (P 84-403) :	Classe D3	
Classification AFNOR (EN 1062-1) :	G3-E5-S3-V2-W2-A1	
Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) :	Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/c) :	40g/l (2010)
	Ce produit contient au maximum :	10 g/l COV
Aspect du film :	mat	
Aspect en pot :	onctueux	
Masse volumique à 20°C :	1,70 g/cm ³ +/- 0,05	
Extrait sec en poids :	82 % +/- 2%	
Extrait sec volumétrique :	69 % +/- 2%	

Conditionnement : blanc (25 kg)

Teintes : + de 120 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc



Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel

ONIP TALOCHE RPE

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), au CPT 3035 en vigueur dans le cadre de l'I.T.E., en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur)

Température du fond à peindre : compris entre 5°C et 35°C (extérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (extérieur)

Hygrométrie relative : < 80% (extérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Béton brut de type parement soigné conforme à la norme NF P 18-210 (DTU 23.1)	IMPRESSION ACRYLIQUE EXTERIEURE ou FLEX'ONIP IMPRESSION (1 couche)	ONIP TALOCHE RPE (1 couche)
Enduit à base de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1)		
Anciennes peintures adhérentes, non farinantes et en bon état		

Se reporter à la fiche technique de l'impression correspondante

Matériel d'application :

- à la taloche plastique ou en acier inoxydable



Nettoyage des outils : eau

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

