



PRIMONIP HYDRO G



Fiche technique n°19 - version janvier 2019

Impression très opacifiante à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Intérieur

DESTINATION

Impression spécialement utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes (acryliques et glycérophtaliques)

PROPRIETES

- Très grand pouvoir couvrant
- Blocage des fonds avant finition
- Absence d'odeur
- Facilité d'application

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|---|
| Rendement superficiel théorique : | 12 m ² /L |
| Séchage (20°C et 65% humidité relative) : | Sec au toucher : 1 heure Délai de recouvrement : 8 heures |
| Brillant spéculaire : | |
| Liant : | résine alkyde en émulsion et acrylique |
| Classification AFNOR (NF T 36-005) : | NF T 36.005 Famille I - Classe 4a |
| Classification C.O.V. (directive 2004/42/CE) : | Valeur limite en UE de ce produit (Cat A/g) : 30g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV |
| Etiquetage en émissions C.O.V. (Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011) | A+ |
| Aspect du film : | mat |
| Aspect en pot : | onctueux |
| Masse volumique à 20°C : | 1,45 g/cm ³ +/- 0,05 |
| Extrait sec en poids : | 62 % +/- 2% |
| Extrait sec volumétrique : | 45 % +/- 2% |
| Certification NF Environnement | licence n°27/09B |
| Conditionnement : | Blanc (1 L, 4 L et 15 L) |
| Teintes : | + de 1200 teintes du système COLOR'ONIP réalisables à partir du blanc |
| Conservation : | 24 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et du gel |



PRIMONIP HYDRO G

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201), en respectant les règles de l'art.

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond prêt à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Nettoyer les fonds par tous moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Décontamination éventuelle du support avec **ONIP NET**.

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

| SUPPORTS | IMPRESSION | FINITION |
|--|--|--|
| Fonds neufs (plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées) | PRIMONIP HYDRO G (1 couche pure ou diluée selon support) | Peintures intérieures phase aqueuse |
| Bois non taniques | | |
| Supports revêtus par des anciennes peintures | | |

Matériel d'application :

- à la brosse acrylique
- au rouleau poils courts 10 mm Microfibres (type Microstar 10 - Rotaplast) : aspect lisse
- au rouleau poils moyens 13 mm Polyester tissé (type Aquastar 13 - Rotaplast) : aspect pommelé

Nettoyage des outils : eau



HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Cette marque **NF ENVIRONNEMENT** conjugue efficacité et écologie :

- Garantie des performances : Pouvoir masquant et séchage
- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses)



Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001 version 2008

